

## СПЕЦИФИКАЦИЯ - АНАКРОЛ®

Стр. 1 из 2

**ГЕРМЕТИК АНАЭРОБНЫЙ**  
средней прочности термостойкий

**АНАКРОЛ 110К**  
ТУ 2257-019-50686066-2009

### НАЗНАЧЕНИЕ

Термостойкий герметик для фиксации и герметизации мало разбираемых резьбовых соединений с защитными покрытиями и без них, работающих в условиях вибрации. Предотвращает само отвинчивание.

Герметик полимеризуется в небольшом резьбовом зазоре с образованием термореактивного полимера, который химически устойчив к воздействию нефтепродуктов, газов, к водным растворам кислот и щелочей.

### Условия применения

Стандартная резьба (метрическая, трубная, конусная и др.) - до М10х1,5.  
Нестандартная резьба - резьбовой зазор не более 0,2 мм.

### Особые свойства

Температура эксплуатации:

- резьбовые соединения на воздухе от -90 °С до +260 °С
- резьбовые соединения без воздуха от -196 °С до +280 °С

Отвержденный полимер не вызывает коррозии металлов и сплавов.  
Соединения до М10 разбирают обычным инструментом.  
Прочность фиксации и герметичность соединений гарантирована на весь срок эксплуатации изделия.

### Сертификация

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)  
Сертификат № РОСС RU.ИФ05.К00046

### Свойства жидкого материала

Химическая основа	Диметакриловый полиэфир с термостойкими добавками
Внешний вид	Прозрачная жидкость желтого цвета
Динамическая вязкость	500 – 800 мПа*с
Удельный вес	1,03 – 1,15 г/см <sup>3</sup>
Температура вспышки	> 110 °С

### Время полимеризации

при температуре +(23±2) °С

Ручная прочность на резьбовой пара болт-гайка М10 без покрытия ≤15 мин,  
с покрытием ≤ 25 мин. Функциональная прочность - через (1 – 4) ч.  
Максимальная прочность - через 24 ч.

### Свойства отвержденного материала

Образцы, условия

Резьбовая пара болт-гайка М10 без покрытия. Испытания по ISO 10964 после сборки и выдержки образцов при температуре (23±2) °С.

Момент отвинчивания  
через 6 ч

15 – 35 Н\*м

## СПЕЦИФИКАЦИЯ - АНАКРОЛ®

Стр. 2 из 2

**ГЕРМЕТИК АНАЭРОБНЫЙ**  
**высокой прочности (термостойкий)**

**АНАКРОЛ 110К**  
**ТУ 2257-019-50686066-2009**

### **Химическая стойкость отвержденного материала**

Предварительная выдержка склеенных образцов – в течение 1 недели при 25 °С.

До проведения испытаний образцы выдерживали в течение 1000 часов при указанной температуре.

Моторное масло 10W30 (125 °С)	95% от начальной прочности
Бензин неэтилированный А-76 (25 °С)	100% от начальной прочности
Тормозная жидкость ДОТ-4 (25 °С)	100% от начальной прочности
Тосол А-40 (87 °С)	95% от начальной прочности
Ацетон (25 °С)	98% от начальной прочности

### **Стойкость отвержденного материала к воздействию температуры**

Предварительная выдержка склеенных образцов – в течение 1 недели при 25 °С.

200 °С в течение 350 ч	99% от начальной прочности
220 °С в течение 60 ч	70% от начальной прочности
260 °С в течение 12 ч	45% от начальной прочности
-196 °С в течение 1000 ч	100% от начальной прочности

### **Требования безопасности**

СЭЗ	№ 52.20.05.225.П.000013.02.10 от 02.02.2010 г.
Пожарная безопасность	Относится к группе горючих веществ.
Класс опасности материала	Относится к веществам 4 класса опасности.
Условия труда	Приточно-вытяжная вентиляция.
Утилизация отходов производства	Спецодежда – в соответствии с «Отраслевыми нормами». СанПиН 2.1.7.1322 и СП 2.1.7.1386. Не допускается слив материала в канализацию или сточные воды.

### **Транспортирование и хранение**

Упаковка	Полимерные флаконы от 200 г, канистры или промышленная тара.
Транспортирование	Железнодорожный, автомобильный, морской или воздушный транспорт. Обязательно предохранение от солнечного света. Температура при транспортировании от -40 °С до +35 °С.
Срок хранения и условия	Гарантийный срок хранения – 18 мес. Материал хранят в упаковке предприятия-изготовителя в крытых складских помещениях без доступа солнечного света при температуре от +5 °С до +35 °С.

### **Указания по применению**

Для достижения наилучшей фиксации и герметизации, поверхности сопрягаемых деталей необходимо очистить и обезжирить. Клей-герметик является готовым продуктом, его наносят на резьбу болта в количестве, необходимом для заполнения профиля резьбы. Можно использовать капельницу флакона, кисточку, специальные дозаторы или окунать резьбовую часть болта в продукт, перелитый из упаковки изготовителя в чистую рабочую полиэтиленовую тару. По мере расходования клея-герметика его дополняют следующей порцией. Обратный слив материала из рабочей тары в упаковку изготовителя запрещается в виду возможного попадания грязи и образования полимера.